

Dok.nr: TD-1412-5KW	Datum: 1.12.2014
Ersätter: TD-1111-5KW	Sida: 1 av 1

TEKNISKT DATABLAD

1. PRODUKTBESKRIVNING

- 1.1 Format 1200 x 600 x 3,0 mm
- 1.2 Förpackning 1 platta/paket = 0,72 m² (vikt: 2,7 kg)
- 1.3 Uppbyggnad Kompakt högtryckslaminat (HPL), med dekorpapper överst.
Pappren är impregnerade med melamin- och fenolharts.
- 1.4 Kantförsegling Kanter och fogar förseglas med BerryAlloc Monteringslim
(MS-polymer lim och fogmassa).
- 1.5 Installation Limmas på underlaget i enlighet med monteringsanvisningen.

2. GENERELLA KRAV

Beteckning	Teststandard	Enhet	Krav	Vanliga värden
2.1 Tjocklek på ett element, t	EN 324-1	mm	± 0,2	± 0,1
2.2 Ytans längd, l	EN 324-1	mm	± 1,0	± 0,5
2.3 Ytans bredd, w	EN 324-1	mm	± 1,05	± 0,5
2.4 Vinkelräthet på ett element, q	Diagonalavvikels	mm	≤ 0,3	≤ 0,1
2.6 Dimensionsvariationer efter förändring i relativ fuktighet	EN 318	mm	-	Ej tillgänglig
2.7 Ljusäktthet	EN 20105 EN ISO 105	Kategori Kategori	Grå skala : ≥ 4 Blå ull skala: ≥ 6	> 4 > 6
2.8 Ytans hårdhet	NT Build 059	mm	-	Ej tillgänglig
2.9 Slagfasthet mot hårda stötar/fall	NT Build 066	m	-	Ej tillgänglig
2.10 Fläckbeständighet	EN 438.2.26	Betygsskala ¹⁾	Grupp 1 & 2: 5 Grupp 3 & 4: 4	5 5

¹⁾ = Betygsskala från 1 till 5, där 5 är det bästa resultatet = "Ingen synlig ytförändring".

3. ANDRA TEKNISKA DATA

Beteckning	Teststandard	Enhet	Krav	Vanliga värden
3.1 Formaldehyd, emission	EN 717-2	mg/m ² h	-	E1
3.2 Repfasthet	EN 438.2.25	Betygsskala ¹⁾	-	1
3.3 Brandklass	EN 13501-1	Klass	-	C-s1, d0
3.4 Fogavvikelse	-	mm	≤ 0,3	< 0,2

¹⁾ = Betygsskala från 1 till 5, där 5 är det bästa resultatet = "Ingen synlig ytförändring".