

Productomschrijving

	Eenheid	
<ul style="list-style-type: none"> • Parket • V-groef (GO2) • Formaat (l x b x h) 	mm	1-strooks planken Op de lange zijde 1180 x 130 x 11
<ul style="list-style-type: none"> • Toplaag hout • Middenlaag • Tegenlaag • Totale dikte • Gewicht • Vochtigheidsgraad (bij levering) • Houtsoorten • Oppervlaktebehandeling • Verpakking 	mm mm mm mm kg/m ² %	2,5 HDF dikte 7,2 Softwood fineerhout 1,5 11 9 7-10 Eik
<ul style="list-style-type: none"> • Inhoud verpakking 	pak Palet	8 planken = 1,23m ² 88 pakken = 107,99m ²
<ul style="list-style-type: none"> • Milieu prog. • Garantie 		PEFC (Eik, Sapelli, Can. Esdoorn) 15 jaar voor huishoudelijk gebruik (zie voorwaarden op berryalloc.com) Levenslange garantie voor het verbindingssysteem
<ul style="list-style-type: none"> • Installatie 		Mechanisch Locsysteem: BestLoc en BestLoc X-TREME. Zonder gereedschap of lijm (zie installatiegids op www.berryalloc.com)
<ul style="list-style-type: none"> • Vloerverwarming 	DTU 51.11 DTU 51.2	Zwevende plaatsing (Franse installatienorm) Volledig verlijmd plaatsing (Franse installatienorm) Geschikt (zie specifieke voorwaarden op berryalloc.com)

Classificatie	Norm	Eenheid	Metingen
<ul style="list-style-type: none"> • Slijtvastheid • Glans 	CS10 (NF Parket) EN 13329 (Test S42)	Omwentelingen Omwentelingen Gloss 60° Gloss 60° Gloss 60°	6000-9000 >700 27 ^{+/-2} (satijn) 15 ^{+/-2} (patina) 7 ^{+/-2} (mat)
<ul style="list-style-type: none"> • Brandklasse 	EN 13 501-1	Eik, Esdoorn, Sapelli, Doussie	Dfl-S1
<ul style="list-style-type: none"> • Gladheid 	XP CEN TS 15676		
<ul style="list-style-type: none"> • Adhesie • Warmtebestendigheid • Europese classificatie (gebaseerd op onafgewerkt hout) 	ISO 2409 EN 685	Adhesie coëfficiënt m ² K/W Eik / Beuk Jatoba / Canadese Esdoorn	1 Eik: 0,066 (andere houtsoorten van 0,062 à 0,067) 23 31
<ul style="list-style-type: none"> • Locsterkte 		Kg/m Kg/m	Lange zijde > 550 Korte zijde > 1000
<ul style="list-style-type: none"> • CE-aanduiding • Formaldehyde emissie • VOC emissie 	EN 14342 EN 717-1 ISO 16 000-9	µg/m ³ µg/m ³	E1 A+

Onderhoud

Zie onderhoudsinstructies op berryalloc.com

Voor commerciële doeleinden, graag contact met ons opnemen aub.

