BEAU FLOR®
we decorate your floor

Tessuto | Fiche Technique

TEX BAC TEXTILE BACKING

Information produit

* vérifier refs. individuelles pour largeurs disponibles

Norme produit	EN ISO 26986			
Intensité d'utilisation	ISO 10874 (EN 685)		22: Domestique général	classe
Epaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)		2,50	mm
Couche d'usure	EN ISO 24340 (EN 429)		0,25	mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2		T	classe
Poids total des rouleaux	EN ISO 23997 (EN 430)		1360	g/m²
Largeur standard	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 4*	m
Longueur standard	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 25	m

Information technique

Stabilité dimensionelle	EN ISO 23999 (EN 434)		⩽ 0,40	%
Incurvation	EN ISO 23999		⩽ 8	mm
Résistance à la lumière	EN ISO 105 B02		⩾ 6/7	degré
Poinçoinnement	EN ISO 24343-1 (EN 433)		⩽ 0,35	mm
Isolation acoustique bruit de choc	EN ISO 717/2		Δ Lw 16	dB
Coefficient de frottement dynamique	EN 13893	DS	> 0,6	
Glissance (test de rampe avec huile)	DIN 51130	R10	R10	degré
Indice d'incendie Numéro de rapport ---- VNLF 031380.4	EN 13501-1	B_{fl}-s1	Bfl -s1	classe
Chauffage par le sol	EN 12667		Convenable	
Isolation thermique	ISO 8302		0,027	m²K/w
Conductivité thermique	EN 12524		0,09	W/m.K
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987 (EN 423)		Résistant	
Propension électrique statique	EN 1815		< 2kV	sur béton

* Veuillez noter que les données fournies peuvent être imprécises et susceptibles à des modification de nature technique à tout moment. Les contenues des documents sont valables du 01/01/2017 et Beaufor se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Notre technologie est en constante évolution, alors avant d'entreprendre des projets, nous vous encourageons à nous contacter afin de maintenir notre plus haut niveau de normes.

Environnement

100% Recyclable.

- Sans métaux lourds
- Sans solvants
- Sans formaldehydes
- Sans platifiants nocifs

E1 APPROVED FOR EMISSIONS

E1 signifie que la teneur en formaldéhyde est inférieure à 0,1 ppm (= 0,12 mg/m³ d'air)

100% phthalate free
*** pour tous les produits fabriqués à partir de mai 2017**

Ceci est illustré par le choix des matières premières, des partenaires, du transport et des procédés de fabrication. Notre sélection des matières premières est basée sur une combinaison des demandes de nos clients pour un produit de qualité et des exigences d'impact minimal sur l'environnement. Nous sommes leaders en matière de mise en œuvre de sources d'énergies renouvelables propres et nous œuvrons activement plus améliorer sans cesse nos économies d'énergie.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

*** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).**

floor score

BB Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

Slovenian plant Certifié ISO 14001

Slovenian / Belgium plant Certifié ISO 9001

Structure Sol Vinyle

1. Vernis de protection
2. Couche d'usure
3. Impression
4. Couche de mousse
5. Couche d'impregnation
6. Couche intermédiaire (fibre de verre)
7. Contre-balancement



EN 14041 CE 05 DOP: 450-TC0013-1

Caractéristiques

TEX BAC · PU LAQUER · SLIP RESISTANCE R10 CLASSIFICATION · SLIP RESISTANT · 7 YEARS WARRANTY · FLOOR HEATING