

## PRODUKTDATEN

|                    |                       |                                                                                   |                                         |        |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| Norm               | EN ISO 26986          |                                                                                   |                                         |        |
| Nutzungsintensität | ISO 10874 (EN 685)    |  | 22 Wohnbereich:<br>Beanspruchung normal | Klasse |
| Gesamtdicke        | EN ISO 24346 (EN 428) |  | 2,80                                    | mm     |
| Nutzschicht        | EN ISO 24340 (EN 429) |  | 0,20                                    | mm     |
| Verschleißgruppe   | EN 660-2              |  | T                                       | Klasse |
| Gesamtgewicht      | EN ISO 23997 (EN 430) |  | 1600                                    | g/m²   |
| Standardbreite     | EN ISO 24341 (EN 426) |  | 2 - 3 - 4*                              | m      |
| Standardlänge      | EN ISO 24341 (EN 426) |  | +/- 30                                  | m      |

## TECHNISCHE DATEN

|                                                     |                         |                                                                                     |           |             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Dimensionsstabilität                                | EN ISO 23999 (EN 434)   |    | ≤ 0,40    | %           |
| Schüsselung                                         | EN ISO 23999            |                                                                                     | ≤ 8       | mm          |
| Lichtechtheit                                       | EN ISO 105 B02          |    | ≥ 6       | Maßstab     |
| Eindruckverhalten                                   | EN ISO 24343-1 (EN 433) |    | ≤ 0,35    | mm          |
| Trittschallschutzverbesserungsmaß                   | EN ISO 717/2            |    | Δ Lw 16   | dB          |
| Dynamischer Gleitreibungskoeffizient                | EN 13893                |   | > 0,60    |             |
| Rutschhemmung                                       | DIN 51130               |                                                                                     | DS        | Maßstab     |
| Brandverhalten<br>Berichtsnummer ---- VNLf 031380.4 | EN 13501-1              |  | Bfl-s1    | Klasse      |
| Fußbodenheizung                                     | EN 12667                |  | Geeignet  |             |
| Wärmedurchlasswiderstand                            | ISO 8302                |  | 0,018     | m².K/W      |
| Wärmeleitfähigkeit                                  | EN 12524                |  | 0,16      | W/(m.K)     |
| Chemikalieneinwirkung                               | ISO 26987 (EN 423)      |  | Beständig |             |
| Aufladungsspannung                                  | EN 1815                 |  | < 2kV     | Auf Estrich |
| Kaltschweißen                                       | Werner Müller           |                                                                                     | Typ A     |             |

\* überprüfen Sie einzelne Ref. für verfügbare Breiten

Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 29/08/2022 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauftragter behält sich das Recht vor, die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.

## NACHHALTIGKEIT

Dies wird durch die Wahl der Rohstoffe, der Zulieferer, des Transportes und der Fertigungsprozesse deutlich. Unsere Auswahl an Rohstoffen ist eine Kombination aus hohen Ansprüchen unserer Kunden an Produktqualität, verbunden mit einem minimalen Einfluss auf die Umwelt. Wir sind führend bei der Umsetzung sauberer, erneuerbarer Energiequellen und arbeiten aktiv an der ständigen Optimierung des Energieverbrauchs.



E1 bedeutet eine geringere  
Formaldehyd-Emission als 0,1ppm  
(= 0,12 mg/m³ Luftmenge)



- Keine Schwermetalle
- Keine Lösemittel
- Kein Formaldehyd
- Keine schädlichen Weichmacher



Unsere Produkte sind nach der  
Emissionsklasse A+ für flüchtige  
Stoffe in Innenräumen klassifiziert  
(in Frankreich als verbindliches  
Label seit 2012 etabliert)



100% Ortho-phthalatfrei  
\*für alle ab Mai 2017  
hergestellten Produkte



## EIGENSCHAFTEN

