spirit.

pro 55

technische data.

gluedown

plank: 1520 × 237 mm – doos: 10 planken (=3,602 m2) – Pallet: 72 dozen (=259,37 m2)
tegel: 914,4 × 609,6 mm – doos: 7 (=3,902 m2) – Pallet: 58 dozen (=226,31 m2)

click comfort

plank: 1511 × 228 mm – doos: 6 planken (=2,067 m2) – Pallet: 64 dozen (=132,30 m2)
tegel: 914 × 610 mm – doos: 4 (=2,23 m2) – Pallet: 54 dozen (=120,43 m2)

productspecificaties.

		pro 55 gluedown		pro 55 click comfort	
		plank	tegel	plank	tegel
Total thickness	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	4,5 mm + 1 mm	4,5 mm + 1 mm
Pad (IXPE)				1 mm	1 mm
Wear layer	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Total weight	EN ISO 23997	4,95 kg/m2	4,95 kg/m2	9,3 kg/m2	9,3 kg/m2
Usage classification	EN ISO 10582	23/33/42	23/33/42	23/33	23/33

testresultaten.

Vloerverwarming	EN ISO 12524	geschikt – max. 27°C (80°F)/elektrische vloerverwarming: max 60 W/m²					
Rolstoel test	EN ISO 4918	geslaagd		geslaagd		geslaagd	geslaagd
Brandbestendigheid	EN ISO 13501-1	Bfl-s1		Bfl-s1		Bfl-s1	Bfl-s1
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	> 7		> 7		> 7	> 7
Thermische weerstand	EN 8302	0,010 m² K/W		0,010 m² K/W		0,033 m² K/W	0,033 m² K/W
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	OK		OK		OK	OK
Restindruk	EN ISO 24343-1	<0,1mm		<0,1mm		<0,1mm	<0,1mm
Slipvastheid	DIN 51130	R10		R10		R10	R10
	EN ISO 13893	klasse DS		klasse DS		klasse DS	klasse DS
Geluidsreductie: contactgeluid	EN ISO 717-2	3 dB	op Fastec 11 dB	3 dB	op Fastec 11 dB	20 dB	20 dB
Reflectiegeluid bij lopen	EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (67% geluidsreductie)	op Fastec 24 SONE (69% geluidsreductie)	25 SONE (67% geluidsreductie)	op Fastec 24 SONE (69% geluidsreductie)	37 SONE (52% geluidsreductie)	37 SONE (52% geluidsreductie)
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	< 0,15 %		< 0,15 %		< 0,15 %	< 0,15 %
Garantie voor residentieel gebruik		25 jaar		25 jaar		25 jaar	25 jaar
Garantie voor commercieel gebruik		10 jaar		10 jaar		10 jaar	10 jaar
Formaldehyde	EN ISO 717-1	E1		E1		E1	E1
Lock strength	EN ISO 10582	\		\		> 5 kN/m	> 5 kN/m

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

4 bevels

EN 14041 CE 18 DOP: 454-TG3318-1 BerryAlloc NV Industrielaan 100 8930 Menen, Belgium NB: 0534 Resilient floor covering for use within building

SPIRIT PRO 55 GLUEDOWN

EN 14041 CE 18 DOP: 454-CB3118-1 BerryAlloc NV Industrielaan 100 8930 Menen, Belgium NB: 0534 Resilient floor covering for use within building

SPIRIT PRO 55 CLICK COMFORT

Phthalate Free

eurofins GOLD INDOOR AIR COMFORT CERTIFIED PRODUCT

spirit.

pro 55


Onderlaag

Materiaal		IXPE
Dikte		1 mm
Druksterkte	EN 826	117 kPa
Punctuele conformiteit	CEN TS 16354: 12-2013	0.52mm
Water absorptie	EN 12087	0.6%

PRO 55

spirit.


spirit.
PRO 55 click comfort



1. Beschermende PU lak
2. Slijtlaag 0,55 mm
3. Decoratieve printfilm
4. Rigide board
5. Geïntegreerde ondervloer (1 mm)

Totale dikte: 4.5+1 mm

spirit.
PRO 55 gluedown



1. Beschermende PU lak
2. Slijtlaag 0.55 mm
3. Decoratieve printfilm
4. PVC drager

Totale dikte: 2,5 mm