BEAU FLOR®
we decorate your floor

Phoni-Xtreme | FICHE TECHNIQUE

INFORMATION PRODUIT

Norme produit	EN 651			
Intensité d'utilisation	ISO 10874 (EN 685)		23 domestique élevé 34 commercial très élevé 42 industriel général	classe
Epaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)		3,35	mm
Couche d'usure	EN ISO 24340 (EN 429)		0,70	mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2		T	classe
Poids total des rouleaux	EN ISO 23997 (EN 430)		2400	g/m²
Largeur standard	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 4*	m
Longueur standard	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 25	m

INFORMATION TECHNIQUE

Stabilité dimensionelle	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40	%
Incurvation	EN ISO 23999		≤ 8	mm
Résistance à la lumière	EN ISO 105 B02		≥ 6	degré
Poinçonnement	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,20	mm
Isolation acoustique bruit de choc	EN ISO 717/2		Δ Lw 19	dB
Coefficient de frottement dynamique	EN 13893	DS	> 0,60	
Glissance (test de rampe avec huile)	DIN 51130	R10	R10	degré
Indice d'incendie Numéro de rapport ---- VNLF 031380.4	EN 13501-1	B_{fl}-s1	Bfl-s1	classe
Chauffage par le sol	EN 12667		compatible	
Isolation thermique	ISO 8302		0,030	m².K/W
Conductivité thermique	EN 12524		0,11	W/(m.K)
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987 (EN 423)		résistant	
Propension électrique statique	EN 1815		< 2kV	sur béton
Test de délaminage (résistance à peler)	EN ISO 24345		≥50N/50mm	
Résistance aux pieds du meuble	ISO 16581 (EN 424)		pas de dégâts	
Essai de la chaise à roulette	EN ISO 4918		compatible (roue type H)	
Test antibactérien	EN ISO 846		oui	
Soudage à froid	Werner Müller		type A	
Soudage thermique			cordons de soudre adapté	

* vérifier refs. individuelles pour largeurs disponibles

DURABILITÉ

Ceci est illustré par le choix des matières premières, des partenaires, du transport et des procédés de fabrication. Notre sélection des matières premières est basée sur une combinaison des demandes de nos clients pour un produit de qualité et des exigences d'impact minimal sur l'environnement. Nous sommes leaders en matière de mise en œuvre de sources d'énergies renouvelables propres et nous œuvrons activement plus améliorer sans cesse nos économies d'énergie.

E1 APPROVED FOR EMISSIONS

E1 signifie que la teneur en formaldéhyde est inférieure à 0,1 ppm (= 0,12 mg/m³ d'air)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

100% Recyclable.

- Sans métaux lourds
- Sans solvants
- Sans formaldehydes
- Sans platifiants nocifs

Ortho-phthalates free

Sans phtalate
* pour tous les produits fabriqués à partir de mai 2017

floor score

BB Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

Certifié ISO 14001 Slovenian plant

Certifié ISO 9001 Slovenian / Belgium plant

CARACTÉRISTIQUES

BACTERIA SHIELD+ KILLS 99.9% OF BACTERIA ISO 22196

EN 14041
CE
05
DOP: 450-CC0013-1
B.I.G Flooring nv, Rijksweg 442
B - 8710 Wielsbeke, BELGIUM
NB: 0634
Resilient floor covering for use within building
DS B_{fl}-s1

COMFORT BAC · PREMIUM COATING · SLIP RESISTANCE R10 CLASSIFICATION · DIGITAL PRINT · NATURAL LOOK · SLIP RESISTANT · FLOOR HEATING

20 YEARS WARRANTY RÉSIDENTIEL
10 YEARS WARRANTY COMMERCIAL

Veuillez noter que les données fournies peuvent être imprécises et susceptibles à des modification de nature technique à tout moment. Les contenues des documents sont valables du 25/08/2022 et Beaufior se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Notre technologie est en constante évolution, alors avant d'entreprendre des projets, nous vous encourageons à nous contacter afin de maintenir notre plus haut niveau de normes.