BEAU FLOR®
we decorate your floor

Quintex | FICHE TECHNIQUE

INFORMATION PRODUIT

Norme produit	EN ISO 26986		
Intensité d'utilisation	ISO 10874 (EN 685)	23 domestique élevé 31 commercial léger modéré	classe
Epaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)	2,50	mm
Couche d'usure	EN ISO 24340 (EN 429)	0,25	mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	T	classe
Poids total des rouleaux	EN ISO 23997 (EN 430)	1550	g/m²
Largeur standard	EN ISO 24341 (EN 426)	2 - 3 - 4 - 5*	m
Longueur standard	EN ISO 24341 (EN 426)	+/- 30	m

INFORMATION TECHNIQUE

Stabilité dimensionelle	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,40	%
Incurvation	EN ISO 23999	≤ 8	mm
Résistance à la lumière	EN ISO 105 B02	≥ 6	degré
Poinçonnement	EN ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,35	mm
Isolation acoustique bruit de choc	EN ISO 717/2	Δ Lw 16	dB
Coefficient de frottement dynamique	EN 13893	> 0,60	
Glissance (test de rampe avec huile)	DIN 51130	R10	degré
Indice d'incendie Numéro de rapport ---- VNLF 031380.4	EN 13501-1	Bfl-s1	classe
Chauffage par le sol	EN 12667	compatible	
Isolation thermique	ISO 8302	0,025	m².K/W
Conductivité thermique	EN 12524	0,10	W/(m.K)
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987 (EN 423)	résistant	
Propension électrique statique	EN 1815	< 2kV	sur béton
Test pendulum	CENTS 15676:2007	38+	
Soudage à froid	Werner Müller	type A	

* vérifier refs. individuelles pour largeurs disponibles

Veuillez noter que les données fournies peuvent être imprécises et susceptibles à des modification de nature technique à tout moment. Les contenues des documents sont valables du 25/08/2022 et Beaufior se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Notre technologie est en constante évolution, alors avant d'entreprendre des projets, nous vous encourageons à nous contacter afin de maintenir notre plus haut niveau de normes.

DURABILITÉ

Ceci est illustré par le choix des matières premières, des partenaires, du transport et des procédés de fabrication. Notre sélection des matières premières est basée sur une combinaison des demandes de nos clients pour un produit de qualité et des exigences d'impact minimal sur l'environnement. Nous sommes leaders en matière de mise en œuvre de sources d'énergies renouvelables propres et nous œuvrons activement plus améliorer sans cesse nos économies d'énergie.

E1 APPROVED FOR EMISSIONS

E1 signifie que la teneur en formaldéhyde est inférieure à 0,1 ppm (= 0,12 mg/m³ d'air)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

100% Recyclable.

- Sans métaux lourds
- Sans solvants
- Sans formaldehydes
- Sans platifiants nocifs

Ortho-phthalates free

Sans phtalate
* pour tous les produits fabriqués à partir de mai 2017

floor score

BB Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

Certifié ISO 14001 Slovenian plant

Certifié ISO 9001 Slovenian / Belgium plant

CARACTÉRISTIQUES

EN 14041

CE

05

DOP: 450-TC0013-1

B.I.G Flooring nv, Rijksweg 442
B - 8710 Wielsbeke, BELGIUM
NB: 0534
Resilient floor covering for use within building

DS Bfl-s1

PENDULUM TEST · TEX BAC · FLEXTREME · PREMIUM COATING · SLIP RESISTANCE R10 CLASSIFICATION

NATURAL LOOK · SLIP RESISTANT · FLOOR HEATING · 7 YEARS WARRANTY