

Productomschrijving

Eenheid

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Parket • V-groef (GO2) • Formaat (l x b x h) | mm | 1-strooks planken Op de lange zijde SAGA XL 1980 x 187 x 14 | SAGA 1180 x 187 x 14 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Toplaag hout • Middenlaag • Tegenlaag • Totale dikte • Gewicht • Vochtigheidsgraad (bij levering) • Houtsoorten • Oppervlaktebehandeling • Verpakking | mm mm mm mm kg/m ² % | 3,3 HDF dikte 9,2 Softwood fineerhout 1,5 14 11 7-10 Eik | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Inhoud verpakking | pak Palet | SAGA XL 6 planken = 2,2m² SAGA XL 40 pakken = 88,86m² | SAGA 8 planken = 1,76m² SAGA 40 pakken = 70,61m² |
| <ul style="list-style-type: none"> • Milieu prog. • Garantie | | PEFC (Eik) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Installatie | | 30 jaar voor huishoudelijk gebruik (zie voorwaarden op berryalloc.com) Levenslange garantie voor het verbindingssysteem Mechanisch Locsysteem: BestLoc en BestLoc X-TREME. Zonder gereedschap of lijm (zie installatiegids op www.berryalloc.com) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vloerverwarming | DTU 51.11 DTU 51.2 | Zwevende plaatsing (Franse installatienorm) Volledig verlijmd plaatsing (Franse installatienorm) Geschikt (zie specifieke voorwaarden op berryalloc.com) | |

| Classificatie | Norm | Eenheid | Metingen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Slijtvastheid | CS10 (NF Parket) EN 13329 (Test S42) | Omwentelingen Omwentelingen | geolied > |
| <ul style="list-style-type: none"> • Glans | | Gloss 60° Gloss 60° Gloss 60° | > > > |
| <ul style="list-style-type: none"> • Brandklasse | EN 13 501-1 | Eik | Dfl-S1 (na afwerking) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gladheid | XP CEN TS 15676 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Adhesie • Warmtebestendigheid • Europese classificatie (gebaseerd op onafgewerkt hout) | ISO 2409 EN 685 | Adhesie coëfficiënt m ² K/W Eik | Eik: 0,080 (andere houtsoorten van 0,075 à 0,088) 31 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Locsterkte | | Kg/m Kg/m | Lange zijde > 550 Korte zijde > 1000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • CE-aanduiding • Formaldehyde emissie • VOC emissie | EN 14342 EN 717-1 ISO 16 000-9 | µg/m ³ µg/m ³ | E1 A+ |

Onderhoud

Zie onderhoudsinstructies op berryalloc.com

Voor commerciële doeleinden, graag contact met ons opnemen aub.

