



Productomschrijving

- Afmetingen 1200 L x 600 B x 3 D (mm)
- Verpakking 1 plank per doos: 0,72 m² (3,2 kg)
Pallet : 40 dozen - 28,8 m² (116 kg)
- Opbouw Decoratief compact hoge druklaminaat (HPL).
Gelamineerd papier geïmpregneerd met melamine -en fenolhars.
- Kantenaafwerking De randen en de voegen moeten opgevuld worden met Tec7 (constructielijm) of een andere MS polymere lijm of stopsel.
- Installatie Te kleven op de substructuur volgens de installatie instructies.
Voor verpakking en inlegfolder of op www.berryalloc.com

Algemene Vereisten

Eigenschappen	Methode	Eenheden	Vereiste	Typische Waarde
Dikte van de elementen, t	EN 324-1	mm	± 0,2	± 0,1
Lengte van de toplaag, l	EN 324-1	mm	± 1,0	± 0,5
Breedte van de toplaag, w	EN 324-1	mm	± 1,0	± 0,5
Haaksheid van het element, q	Diagonale variatie	mm	≤ 0,3	≤ 0,1
Opening tussen voegen, 0	EN 13329	mm	-	niet beschikbaar
Variaties in afmetingen na verandering van de relatieve vochtigheid	EN 318	mm	-	niet beschikbaar
Lichtechtheid	EN 20105	Gradatie	Grijze spectrum : ≥ 4	> 4
	EN ISO 105	Gradatie	Blauwe wol spectrum : ≥ 6	> 6
Hardheid van het oppervlak	NT CONSTR. 059	mm	-	niet beschikbaar
Impact weerstand	NT CONSTR. 066	m	-	niet beschikbaar
Weerstand tegen vlekken	EN 438.2.26	Classificatie ¹⁾	Groep 1&2 : 5	5
			Groep 3&4 : 4	5
Slijtvastheid	EN 438.2.25	Classificatie ¹⁾	-	1

¹⁾ Beoordelingsschaal 1 tot 5, waar 5 het beste is = "geen zichtbare verandering"

Andere Technische Waarden

Eigenschappen	Methode	Eenheden	Vereiste	Typische Waarde
Formaldehyde Emissie	EN 717-2	mg/mm ² *h	-	E1
Vuurresistentie	EN 13501-1	Klasse	-	C-s1, d0
Afwijking aan de voegen	-	mm	≤ 0,3	< 0,2

Garantie et Onderhoud

- Residentiële garantie Levenslang
- Garantievoorwaarden zie www.berryalloc.com
- Onderhoud en Gebruik zie www.berryalloc.com

